



Gear

Aceite lubricante para cajas de engranes reductores y transmisiones.

Descripción

Gear es un aceite multifuncional de larga duración para todo tipo de engranajes industriales.

Está especialmente formulado para la lubricación de mecanismos sujetos a grandes presiones y elevadas temperaturas. Su fórmula provee de excelentes propiedades de resistencia al corte y alta estabilidad a la oxidación.

Beneficios

- Excelentes características anti-desgaste y de extrema presión
- Excelente estabilidad térmica y antioxidante que reduce la formación de lodos y depósitos.
- Excelente protección contra la corrosión y herrumbre
- Excepcional efecto de larga duración
- Resistente a la formación de espuma y emulsiones

Características

Norma ASTM								
D-2422	Grado ISO VG	32	46	68	100	150	220	
D-445	Viscosidad a 40°C, cSt	32	46	68	100	150	220	
D-445	Viscosidad a 100°C, cSt	5.3	6.6	8.4	10.8	14.1	18.5	
D-2270	Índice de Viscosidad	95	95	95	95	95	95	
D-92	Punto de Flama, °C	200	200	210	220	220	220	
D-97	Punto de Congelamiento, °C	-15	-15	-15	-10	-10	-10	
D-2596	Punto de Soldadura Cuatro Bolas, kgf	200	200	200	200	200	200	
D-5182	Prueba FZG	>12	>12	>12	>12	>12	>12	
D-665	Prueba de Herrumbre A y B							Pasa
D-2509	Carga Timken Ok, lb	60	60	60	60	60	60	
D-1298	Peso Específico	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	

Aplicaciones y usos

Para todo tipo de transmisiones y engranes cerrados. Se recomienda especialmente cuando se opere bajo cargas severas o impactos.

Apariencia

- Color: Ámbar

Presentaciones

: 19 y 200 L

Formas de aplicación

- Manual
- Sistema Centralizado



Para Cajas de engranes



Para Chumaceras



Altas cargas



Periodo de lubricación

interlubgroup

Tel: (+52 33) 3793 8800
Fax: (+52 33) 3793 8811
Lateral Sur Periférico Norte 559
Parque Industrial Belenes
Norte CP: 45150
Guadalajara, Jalisco, México.



Gear

Aceite lubricante para cajas de engranes reductores y transmisiones.

Características

Norma ASTM								
D-2422	Grado ISO VG	320	460	680	1000	1500		
D-445	Viscosidad a 40°C, cSt	320	460	680	1000	1500		
D-445	Viscosidad a 100°C, cSt	23.4	29.8	37.5	47.5	67		
D-2270	Índice de Viscosidad	95	95	95	95	95		
D-92	Punto de Flama, °C	220	225	225	230	235		
D-97	Punto de Congelamiento, °C	-10	-10	-10	-10	-5		
D-2596	Punto de Soldadura Cuatro Bolas, kgf	200	200	200	200	200		
D-5182	Prueba FZG	>12	>12	>12	>12	>12		
D-665	Prueba de Herrumbre A y B						Pasa	
D-2509	Carga Timken Ok, lb	60	60	60	60	60		
D-1298	Peso Específico	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8		



Para Cajas de engranes



Para Chumaceras



Altas cargas



Periodo de lubricación

interlubgroup

Tel: (+52 33) 3793 8800
Fax: (+52 33) 3793 8811
Lateral Sur Periférico Norte 559
Parque Industrial Belenes
Norte CP: 45150
Guadalajara, Jalisco, México.