



Interplex 150

Grasa multipropósito para lubricación de rodamientos en velocidades medias/altas y temperatura extrema.

Descripción

Interplex 150 son grasas para la lubricación de rodamientos que funcionan en condiciones de velocidad media a alta sometidas a medio ambiente agresivo donde las altas temperaturas y los contaminantes presentes pueden provocar desgaste generalizado.

Esta elaborada con aceites minerales hidrotratados y espesada con jabón de complejo sulfonato de calcio que por su naturaleza es altamente resistente a la temperatura y oxidación, además provee alta protección contra la corrosión y extraordinarias características de sellado contra contaminantes.

Beneficios

- Alta estabilidad térmica y anti-oxidante.
- Excelente estabilidad al trabajo mecánico.
- Alta resistencia a extrema presión y desgaste.
- Excelente protección contra corrosión.
- Alta adherencia a las partes metálicas en movimiento.
- Excelentes características de lavado por agua y sellado del rodamiento.

Características

Norma ASTM					
	Espesante	Complejo Sulfonato de Calcio			
	Aceite Base	Mineral HT			
D-445	Viscosidad del Aceite Base a 40°C, cSt	150			
D-217	Grado NLGI	00	0	1	2
D-217	Penetración de Cono a 25°C, 0.1mm	420	371	310	270
D-217	Estabilidad Mecánica, %	5	5	1.09	1.09
D-2265	Punto de Gota °C	NA	NA	304	304
D-2509	Carga Timken Ok, lb	60	60	60	60
D-2596	Punto de Soldadura Cuatro Bolas, kgf	500	500	500	500
D-2266	Desgaste Cuatro Bolas, mm	0.45	0.45	0.45	0.45
D-1264	Resistencia al Lavado por Agua a 80°C, %	10	10	3	2.66
D-4048	Corrosion al Cobre	1a	1a	1a	1a
	Factor de Velocidad	800,000			
	Temperatura de Servicio °C	-5 a 190			

Aplicaciones y usos

Interplex 150 2 - Rodamientos sometidos a velocidades medianas a altas, expuestos a alta temperatura y cargas mecánicas.

Interplex 150 2 Moly - Rodamientos donde las condiciones de fricción y vibración son altas.

Interplex 150 0 y 00 - Se recomienda en sistemas centralizados de lubricación en inyectoras de plástico y para la lubricación de algunos reductores de velocidad.

Apariencia

- Color: Ámbar
- Textura: Suave

Presentaciones

: 18 y 180 Kg

Formas de aplicación

- Manual
- Sistema Centralizado



Para:
Rodamientos



Altas
temperaturas



Altas
cargas




Altas
velocidades



Lavado
por agua



Alta
contaminación



Vibración
e impactos

interlubgroup

Tel: (+52 33) 3793 8800
 Fax: (+52 33) 3793 8811
 Lateral Sur Periférico Norte 559
 Parque Industrial Belenes
 Norte CP. 45150
 Guadalajara, Jalisco, México.